

Ficha Técnica

Súper 86 Vinílico

Pintura plástica mate

Versión: 10/05/2018



Descripción

Pintura plástica mate de gran calidad elaborada con resinas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados muy blancos, cubrientes y lavables. En exterior e interior.

Propiedades

- Gran resistencia y solidez a la luz.
- Acabados muy blancos, cubrientes y lavables.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Extra Mate
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,54 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	4
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.



Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 15% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com