

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

6 - 13/11/2014

FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LÍNEA CREA FONDOS

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Fondo protector al agua para todo tipo de maderas. Especialmente indicado para maderas tropicales y resinosas por su acción bloqueadora de taninos, evitando así las típicas manchas en la madera. Bajo olor. Regulariza las absorciones y actúa como promotor de adherencia de las capas de acabado.

**USOS**

Exterior/Interior

Maderas exóticas y ricas en taninos en general.

Mejora adherencia capas posteriores

Mejora la aplicación acabados

Regula absorciones

Indicado especialmente para maderas ricas en taninos y para maderas en general

Usar sobre maderas limpias

**PROPIEDADES**

- Secado rápido
- No forma película
- Repele el agua
- Evita la formación de manchas
- Respetuoso con el medio ambiente
- Fondo sellador de los taninos

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	CREA ANTITANINOS
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	12 +/- 1 SG
Sólidos en volumen	17± 1
Sólidos en peso	19± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):51,35 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-15 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	30 - 60 min.
Repintado	6 - 12 horas

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

**Restauración y mantenimiento**

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas: Eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar , eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado, eliminar mediante decapado con decapante universal o mediante

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

6 - 13/11/2014

medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola	Al uso

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva vieja int/ext</b>			
<b>MAX</b>	Crea Antitaninos		Crea Lasure y gama Crea acabados
<b>STD</b>	Crea Antitaninos		Crea Lasure y gama Crea acabados
<b>Madera pintada o barnizada</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Crea Antitaninos		Crea Lasure y gama Crea acabados
<b>STD</b>	Decapar+Crea Antitaninos		CCrea Lasure y gama Crea acabados
<b>Muebles jardín, madera y similares</b>			
<b>MAX</b>	Crea Antitaninos		Crea Lasure y gama Crea acabados
<b>STD</b>	Crea Antitaninos		Crea Lasure y gama Crea acabados

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

771420

# CREA ANTITANINOS

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

6 - 13/11/2014

---

## FORMATOS

0.5 L, 2.5 L, 10 L