

Ficha Técnica

Mate Colores Vivos

Pintura plástica mate

Versión: 11/05/2018



Descripción

Pintura de gran calidad para interiores y exterior en algunos colores. Con un acabado muy cubriente, lavable y resistente.

Propiedades

- Acabados de calidad
- Adecuada para exteriores

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Rojo vivo, amarillo medio y amarillo limón (interior). Azul tráfico, verde señales, azul manchego y negro (interior y exterior)
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,45 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Muy utilizado en señalizaciones en interior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP



Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

