

Ficha Técnica

Ox Esmalte Metálico Antioxidante "Efecto forja"



Ventajas

- Buena elasticidad
- Durabilidad al exterior.

Descripción

Esmalte alquídico, pigmentado con óxido de hierro micáceo de diferentes granulometrías y aditivos anticorrosivos que proporcionan un acabado protector a la vez que decorativo a cualquier superficie de hierro.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Alquídica
Peso específico	1,60 g/cm ³



Viscosidad

Tixotrópica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, brocha, rodillo o pistola (con boquillas apropiadas)
Espesor mínimo	110 micras secas (2 capas) para conseguir una correcta protección antioxidante
Rendimiento	8 - 12 m ² /L
Diluyente	Aguarrás o Disolvente Sintético Jafep
Secado	4 - 6 horas

Dónde aplicarlo

Apropiado para: verjas, farolas, barandillas, sillas, mesas, etc.

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Las superficies estarán limpias y secas, e imprimadas cuando sea preciso.

Si la superficie es nueva conviene aplicar una imprimación antioxidante para completar la protección.

En las superficies ya pintadas, además lijaremos hasta matizar la pintura anterior.

Las propiedades físicas como el secado, repintado, rendimiento, etc, pueden sufrir variaciones notables en función de la temperatura, humedad, el modo de aplicación o el espesor de la película aplicada.

IMPORTANTE: Es imprescindible aplicar como mínimo un espesor de 110 micras secas (0,11 mm) para conseguir una correcta protección antioxidante en ambientes de agresividad media. Este espesor se consigue aplicando dos capas. Se ha de tener especial cuidado en las esquinas, uniones y soldaduras.

Formatos



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com

Envases metálicos de: 750 mL; 4 L



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com